

Výrobce: Stöckl-Betonwaren GbR
EN 845-2:2013

Technické hodnoty

šířka	mm	70										
výška	mm	238										
délka	mm	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
hmotnost	kg	38	47,5	57	66,5	76	85,5	95	104,5	114	123,5	133
min. délka uložení	mm	125			200			250				
použité tvarovky	cihelné tvarovky U 238/70-250, 1600 kg/m³											
beton třídy	C 25/30 XC 1											

Statické hodnoty

světlost	mm	750	1000	1250	1350	1600	1850	2000	2250	2500	2750	3000
únosnost	kN	12	11,3	15,3	13,8	17,1	14,9	13,7	16	12,9	10,5	11,4
max.zatížení	kN/m	14,5	10,5	11,5	9,3	9,9	8,4	6,5	6,9	5,1	3,8	3,8

Stupeň hořlavosti A1 - nehořlavé

Požární odolnost R90 DP1

překlady musí být omítnuté

Způsob zabudování překladů

Překlady se osazují **pouze na výšku (dolní úložná plocha označena na překladu barevně)** do lože z cementové malty. U obvodového zdiva lze překlady kombinovat s izolantem



Mziegel s.r.o. Kozinova 299, Domažlice 34401

Jednatelé: Luboš Hruška DiS, Mgr. Martin Podestát

mziegel@mziegel.cz | +420 733 566 365 | +420 733 588 188 | IČ: 21439184 | DIČ: CZ21439184

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 45084.