

### Překlady ploché spřažené

Překlady š.115, 145 a 175 se používají jako nosné prvky nad otvory ve stěnových konstrukcích ve spolupůsobení s nadezděnou nebo nabetonovanou tlakovou zónou-nadezdívkou; nejsou nosné samy o sobě.



|          |      |            |            |            |
|----------|------|------------|------------|------------|
| délka    | cm   | 100 - 300  |            |            |
| šířka    | mm   | <b>115</b> | <b>145</b> | <b>175</b> |
| výška    | mm   | <b>71</b>  | <b>71</b>  | <b>71</b>  |
|          |      |            |            |            |
| hmotnost | kg/m | 16,70      | 22,00      | 26,70      |

Stupeň hořlavosti

Požární odolnost

R90 DP1

A1 - Nehořlavé

překlady musí být omítnuté

- Keramické překlady se ukládají do maltového lože tak, že keramický žlab musí být vždy dole
- Keramické překlady musí být při montáži podepřeny podpěrami ve vzdálenosti max.1,25m
- Podpěry mohou být odstraněny až po dosažení potřebné pevnosti tlakové zóny



**| Mziegel s.r.o.** Kozinova 299, Domažlice 34401

Jednatel: Luboš Hruška DiS, Mgr. Martin Podestát

[| mziegel@mziegel.cz](mailto:mziegel@mziegel.cz) | +420 733 566 365 | +420 733 588 188 | IČ: 21439184 | DIČ: CZ21439184  
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 45084.