

TECHNICKÝ LIST

Broušené zdivo obvodové



Výrobce: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Technická data výrobků BROUŠENÉ ZDIVO obvodové

Šíře zdiva (mm)	380	440
Pevnost v tlaku (průměrná hodnota MN/m ²)	10	10
Rozměry (dxšxv)	247x380x249	247x440x249
Počet ks na paletě	40	30
Charakteristická pevnost v tlaku f_k (MN/m ²)	3,7	3,7
Číslo výrobku	20459	59039
Spotřeba cihel na ks/m ²	16	16
Spotřeba cihel na ks/m ³	42,1	36,4
Lepidlo	lepidlo/pěna je součástí dodávky	
$U^{1)}$	0,24 W/m ² K	0,22 W/m ² K
$U^{2)}$	0,23 W/m ² K	0,21 W/m ² K
Požární odolnost	REI 180	REI 180

U - součinitel prostupu tepla

¹⁾ Uvedená hodnota s oboustranou omítkou: vnitřní vápenocementovou tl. 15 mm; vnější tepelně izolační tl. 40 mm. Při $u=1\%$

²⁾ Uvedená hodnota s oboustranou omítkou: vnitřní vápenocementovou tl. 15 mm; vnější tepelně izolační tl. 40 mm. Při $u=0\%$

Mziegel s.r.o. Kozinova 299, Domažlice 34401

Jednatel: Luboš Hruška DiS, Mgr. Martin Podestát

mziegel@mziegel.cz | +420 733 566 365 | +420 733 588 188 | IČ: 21439184 | DIČ: CZ21439184
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 45084.