
TECHNICKÝ LIST

Broušené zdivo obvodové

Výrobce: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG



Technická data výrobků BROUŠENÉ ZDIVO obvodové

Šíře zdiva (mm)	**240**	**300**	**300**
Pevnost v tlaku (průměrná hodnota MN/m^2)	15	10/12,5	15
Rozměry (dxšxv)	372x240x249	247x300x249	247x300x249
Počet ks na paletě	40	45	45
Charakter. pevnost v tlaku f_k (MN/m^2)	5,17	3,87	5,14
Číslo výrobku	D52933/K52933	243/298	20130
Spotřeba cihel na ks/m^2	10,7	16	16
Spotřeba cihel na ks/m^3	45	53	53
Lepidlo	lepidlo/pěna je součástí dodávky		
Hodnota Rw – dB[2)]	51	48	48
U[1)]	1,15 W/m2K	0,41 W/m2K	0,41 W/m2K
λ (W/mK)	0,42	0,16	0,16
Požární odolnost	REI 180	REI 180	REI 180

U - součinitel prostupu tepla

[1)] **Uvedená hodnota s oboustrannou omítkou: vnitřní vápenocementovou tl. 15 mm; vnější tepelně izolační tl. 40 mm. Při u=1%**

[2)] **Uvedená hodnota je stanovena výpočtem.**

| MziegeL s.r.o. Kozinova 299, Domažlice 34401
Jednatelé: Luboš Hruška DiS, Mgr. Martin Podestát

| mziegel@mziegel.cz | +420 733 566 365| +420 733 588 188 | IČ: 21439184 | DIČ: CZ21439184
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 45084.