TECHNICKÝ LIST

Broušené zdivo obvodové

Výrobce: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Technická data výrobků BROUŠENÉ ZDIVO obvodové

Šíře zdiva (mm)	**380**	**440**
Pevnost v tlaku (průměrná hodnota MN/m^2)	10	10
Rozměry (dxšxv)	247x380x249	247x440x249
Počet ks na paletě	40	30
Charakteriská pevnost v tlaku f_k (MN/m^2)	3,7	3,7
Číslo výrobku	20459	59039
Spotřeba cihel na ks/m^2	16	16
Spotřeba cihel na ks/m^3	42,1	36,4
Lepidlo	lepidlo/pěna je součástí dodávky	
Hodnota Rw – dB[3)]	46	50
U[1)]	0,24 W/m2K	0,22 W/m2K
U[2)]	0,23 W/m2K	0,21 W/m2K
λ (W/mK)	0,11	0,11
Požární odolnost	REI 180	REI 180

U - součinitel prostupu tepla

[1)] Uvedená hodnota s oboustranou omítkou: vnitřní vápenocementovou tl. 15 mm; vnější tepelně izolační tl. 40 mm. Při u=1%

[2)] Uvedená hodnota s oboustranou omítkou: vnitřní vápenocementovou tl. 15 mm; vnější tepelně izolační tl. 40 mm. Při u=0%

[3)] Uvedená hodnota je stanovena výpočtem.

| MziegeL s.r.o. Kozinova 299, Domažlice 34401
Jednatelé: Luboš Hruška DiS, Mgr. Martin Podestát

| mziegel@mziegel.cz | +420 733 566 365| +420 733 588 188 | IČ: 21439184 | DIČ: CZ21439184
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 45084.