
TECHNICKÝ LIST
MZ Fibracor

Výrobce: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG



Technická data výrobků MZ FIBRACOR

Šíře zdiva (mm)	MZ60 300	MZ70 365	MZ70 425
Pevnost v tlaku (průměrná hodnota MN/m^2)	10	10	10
Rozměry (dxšxv)	247x300x249	247x365x249	247x425x249
Počet ks na paletě	45	40	30
Charakter. pevnost v tlaku fk (MN/m2)	2,7	2,7	2,7
Číslo výrobku	345	803	804
Spotřeba cihel na ks/m^2	16	16	16
Spotřeba cihel na ks/m^3	53	44	38
Lepidlo	lepidlo/pěna je součástí dodávky		
Hodnota Rw – dB[3)]	48,2	47,2	48,3
Doplňkové zdivo - půlky	128x300x249	128x365x249	128x425x249
U[1)]	0,18 W/m2K	0,17 W/m2K	0,15 W/m2K
U[2)]	0,17 W/m2K	0,16 W/m2K	0,14 W/m2K
λ (W/mK)	0,06	0,07	0,07
Požární odolnost	REI 90	REI 90	REI 90

U - součinitel prostupu tepla

[1)] **Uvedená hodnota s oboustranou omítkou: vnitřní vápenocementovou tl. 15 mm; vnější tepelně izolační tl. 40 mm. Při u=1%**

[2)] **Uvedená hodnota s oboustranou omítkou: vnitřní vápenocementovou tl. 15 mm; vnější tepelně izolační tl. 40 mm. Při u=0%**

[3)] **Uvedená hodnota je stanovena výpočtem.**

| MziegeL s.r.o. Kozinova 299, Domažlice 344 01
Jednatelé: Luboš Hruška DiS, Mgr. Martin Podestát

| mziegel@mziegel.cz | +420 733 566 365| +420 733 588 188 | IČ: 21439184 | DIČ: CZ21439184
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 45084.