
# TECHNICKÝ LIST
## W07 Coriso

Výrobce: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG



### Technická data výrobků W07 CORISO

| **Šíře zdiva (mm)** | **365** | **425** | **490** |
|---|---|---|---|
| Pevnost v tlaku (průměrná hodnota MN/m$^2$) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Rozměry (dxšxv) | 247x365x249 | 247x425x249 | 247x490x249 |
| Počet ks na paletě | 40 | 30 | 30 |
| Charakter. pevnost v tlaku fk (MN/m2) | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Číslo výrobku | 16936 | 16935 | 16937 |
| Spotřeba cihel na ks/m$^2$ | 16 | 16 | 16 |
| Spotřeba cihel na ks/m$^3$ | 44 | 38 | 33 |
| Lepidlo | lepidlo/pěna je součástí dodávky | | |
| **Hodnota Rw – dB[3)]** | 47,9 | 49,5 | 48,0 |
| **Doplňkové zdivo - půlky** | 128x365x249 | 128x425x249 | 128x490x249 |
| **U[1)]** | 0,17 W/m2K | 0,15 W/m2K | 0,13 W/m2K |
| **U[2)]** | 0,16 W/m2K | 0,14 W/m2K | 0,12 W/m2K |
| λ (W/mK) | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Požární odolnost | REI 90 | REI 90 | REI 90 |

### U - součinitel prostupu tepla

**[1)] Uvedená hodnota s oboustranou omítkou: vnitřní vápenocementovou tl. 15 mm; vnější tepelně izolační tl. 40 mm. Při u=1%**

**[2)] Uvedená hodnota s oboustranou omítkou: vnitřní vápenocementovou tl. 15 mm; vnější tepelně izolační tl. 40 mm. Při u=0%**

**[3)] Uvedená hodnota je stanovena výpočtem.**

**| MziegeL s.r.o.** Kozinova 299, Domažlice 34401
Jednatelé: Luboš Hruška DiS, Mgr. Martin Podestát

| mziegel@mziegel.cz | +420 733 566 365| +420 733 588 188 | IČ: 21439184 | DIČ: CZ21439184
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 45084.