
TECHNICKÝ LIST
W08 Novatherm

Výrobce: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG



Technická data výrobků W08 Novatherm

Šíře zdiva (mm)	**240**	**365**	**425**	**490**
Pevnost v tlaku (průměrná hodnota MN/m^2)	10	7,5	7,5	7,5
Rozměry (dxšxv)	247x240x249	247x365x249	247x425x249	247x490x249
Počet ks na paletě	60	40	30	30
Charakter. pevnost v tlaku fk (MN/m2)	3,1	2,5	2,5	2,5
Číslo výrobku	18757	18336	18335	18337
Spotřeba cihel na ks/m^2	16	16	16	16
Spotřeba cihel na ks/m^3	67	44	38	33
Lepidlo	lepidlo/pěna je součástí dodávky			
Doplňkové zdivo – půlky	-	128x365x249	128x425x249	-
Hodnota Rw – dB[3)]	-	42,8	41,3	-
U[1)]	0,33 W/m2K	0,19 W/m2K	0,17 W/m2K	0,15 W/m2K
U[2)]	0,32 W/m2K	0,18 W/m2K	0,16 W/m2K	0,14 W/m2K
λ (W/mK)	0,10	0,08	0,08	0,08
Požární odolnost	REI 180	REI 180	REI 180	REI 180

U - součinitel prostupu tepla

[1)] Uvedená hodnota s oboustranou omítkou: vnitřní vápenocementovou tl. 15 mm; vnější tepelně izolační tl. 40 mm. Při u=1%

[2)] Uvedená hodnota s oboustranou omítkou: vnitřní vápenocementovou tl. 15 mm; vnější tepelně izolační tl. 40 mm. Při u=0%

[3)] Uvedená hodnota je stanovena výpočtem.

| MziegeL s.r.o. Kozinova 299, Domažlice 34401
Jednatelé: Luboš Hruška DiS, Mgr. Martin Podestát

| mziegel@mziegel.cz | +420 733 566 365| +420 733 588 188 | IČ: 21439184 | DIČ: CZ21439184
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 45084.